

**ENCANTO** je dekorativní metalický nátěr, který umožňuje vytvořit fascinující povrchové úpravy. Kreativní materiál vytváří magický efekt hry světla a metalických odlesků v nepřeberném množství odstínů ve třech základních bázích Gold, Silver a Grey a nově v dalších čtyřech bázích Oro, Rosso, Bianco a Nero.

Encanto je jednoduchým a efektivním řešením pro dosažení jedinečných sofistikovaných dekorací. Snadnou aplikací moderního materiálu dosáhnete rychle elegantního vzhledu metalického povrchu. Vyniká na velkých plochách i v členitých interiérech, v soukromém nebo komerčním prostředí.

# ENCANTO

## Magie metalických odlesků

- široká škála odstínů a technik
- metalické reflexní efekty
- snadná aplikace

**NOVĚ 143 ODSÍNŮ**



**OIKOS**

## Charakteristika

ENCANTO je speciální vodouředitelný dekorativní nátěr, který vytváří jedinečný metalický efekt. Kovově zbarvené odlesky se mění s úhlem dopadu světla na stěnu a vytváří dojem, jakoby celá stěna byla pokryta sametem s metalickým efektem. Rozehrává tóny kovového třpytu a vytváří magický efekt, který by bylo jinak velmi složité dosáhnout. Spojuje krásu starých technik s moderním výrobkem. Nanášení nátěru ENCANTO je jednoduché, snadné a rychlé, bez problémů. Díky svému složení je určen pro použití v interiérech moderních i tradičních, povrchům dodává magický metalický vzhled. Výrobek je paropropustný, bez zápachu, netoxický, nehořlavý a šetrný k lidem a životnímu prostředí.

## Použití

Dekorace interiérových povrchů.

## Příprava povrchu

Z již natíraných stěn oskrábeme staré nesoudržné nátěry, odstraníme případné odlupující se části a provedeme vyspravení povrchu. Na staré nebo sprašující povrchy doporučujeme nanést vrstvu penetračního nátěru CRILUX nebo NEOFIX firmy Oikos. Nové stěny musí být řádně vyzrálé a suché, zbarvené případného prachu a nečistot.  
- Pro vytvoření matovějších efektů ENCANTA použijeme pro báze Gold, Silver nebo Grey jako podkladní nátěr FONDO MURALES firmy Oikos v jedné nebo dvou vrstvách.  
- Pro vytvoření efektů ENCANTO DESIGN nanese jako podkladní nátěr dvě vrstvy ULTRASATEN OPACO bílý nebo barevný dle odstínu Encanta

## Aplikační metoda

Na připravený podklad aplikujeme ENCANTO pomocí španělského štětce firmy Oikos (štětec s dlouhým vlasem). ENCANTO nanášíme nerovnoměrně "kříživými" tahy štětce po celé ploše. V místech s menší silou vrstvy vzniká při vysychání požadovaný metalický efekt. Pro dosažení více homogenního vzhledu s jemnějšími nuancemi, aplikujte ENCANTO ve dvou vrstvách, ředěné 20% vody. Mezi nátěry vyčkejte nejméně 4 hodiny. U varianty ENCANTO DESIGN aplikujeme na podkladní nátěr Ultrasaten opaco materiál Encanto stejným způsobem a volbou odlišných odstínů Ultrasaten a Encanta vznikne kontrastní metalický efekt (viz vzorkovnice Encanto Design). Pro vytvoření třpytivého efektu přidejte výrobek Decorglitter do materiálu Encanto.

Kromě klasických efektů lze vytvořit i mnoho netradičních dekorací, pomocí dalších barev a náradí:

## Technika Guanto in Spugna (houbová rukavice)

Na hladký povrch s podkladním nátěrem Ultrasaten Opaco naneste Encanto tradiční metodou, po zaschnutí naneste Imperium firmy Oikos zředěné 10-15% vody speciální houbovou rukavicí (art.115) ve směru tahů štětce, jemný nános zvýší metalický efekt. Pro vytvoření třpytivého efektu přidejte výrobek Decorglitter do materiálu Imperium.

Vydatnost: ENCANTO 6 - 8 m<sup>2</sup>/l, IMPERIUM 12 - 14 m<sup>2</sup>/l

## Technika Millerighe (kartáč Millerighe)

Na hladký povrch s podkladním nátěrem Ultrasaten Opaco naneste neředěný materiál Encanto vertikálně nebo horizontálně štětcem a potom ve stejném směru použijte kartáč Millerighe (art.133). Po uschnutí je možné naaplikovat Imperium, zředěné 25% vody, lakovacím válečkem (art. A04). Aplikací této poslední vrstvy ve stejném směru sjednotíte strukturu Encanta a zvýšíte metalický efekt. Pro vytvoření třpytivého efektu přidejte výrobek Decorglitter do materiálu Imperium.

Vydatnost: ENCANTO 6 - 8 m<sup>2</sup>/l, IMPERIUM 12 - 13 m<sup>2</sup>/l

## Technika Millerighe incrociato (kartáč Millerighe křížem)

Na hladký povrch s podkladním nátěrem Ultrasaten Opaco naneste neředěné Encanto štětcem v horizontálním směru a následně ve stejném směru projedte kartáčem Millerighe (art.133). Po uschnutí opakujte aplikační postup ve vertikálním směru. Po uschnutí je možné nanést Imperium, zředěné 25% vodou, lakovacím válečkem (art. A04). Aplikací této poslední vrstvy ve stejném směru sjednotíte strukturu Encanta a zvýšíte metalický efekt. Pro vytvoření třpytivého efektu přidejte výrobek Decorglitter do materiálu Imperium.

Vydatnost: ENCANTO 3 - 3,5 m<sup>2</sup>/l, IMPERIUM 12 - 14 m<sup>2</sup>/l

## Technika Pennello (štětec)

Naneste základní vrstvu Biamax 03 nebo Biamax 07 štětcem do kříže pro vytvoření antického efektu. Následně naneste Encanto zředěné 15-20% stejnou technikou štětcem do kříže, čímž vytvoříte jemnou strukturu antického efektu s kovovými odlesky. Pro vytvoření třpytivého efektu přidejte výrobek Decorglitter do materiálu Encanto.

Vydatnost: ENCANTO 6 - 9 m<sup>2</sup>/l, BIAMAX 03 4 - 4,5 m<sup>2</sup>/l, BIAMAX 07 3,5 - 4 m<sup>2</sup>/l

## Dokončení a ochrana

Pro vyšší ochranu Encanta použijte speciální ochranný lak IGROLUX nebo WATINS LUX firmy Oikos. Pro vytvoření brilantního třpytivého efektu přidejte do ochranného laku výrobek Decorglitter.

## Technické údaje pro aplikaci

Ředění:	5 - 20% vodou dle požadovaného efektu
Vydatnost:	6 - 9 m <sup>2</sup> /l dle absorpce povrchu a dle efektu
Aplikační náradí:	španělský štětec, kartáč Millerighe, rukavice atd.
Penetrace:	CRILUX nebo NEOFIX firmy Oikos
Podkladní nátěr:	FONDO MURALES nebo ULTRASATEN OPACO firmy Oikos
Aplikační teplota:	+10°C ÷ +36°C (při relativní vlhkosti nepřevyšující 80%)
Doba schnutí na dotek:	1 h (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřevyšující 75%)
Celková doba schnutí:	7 dní (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřevyšující 75%)
Čistění náradí:	vodou

## Technické údaje výrobku

Složení:	akrylátové kopolymery ve vodní disperzi, speciální efektové pigmenty, vybraná plniva a přísady pro usnadnění aplikace
Specifická hmotnost:	0,9 kg/l + / - 3%
pH:	6 - 7
Viskozita:	10 000 - 15 000 CPS Brookfield (RVT 20 ot/min. při 25°C)
Teplota skladování:	+2°C ÷ +36°C. Chraňte před mrazem.
Reakce na oheň:	negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodouředitelný materiál o síle vrstvy nižší než 0,6mm.
Paropropustnost Sd:	vyšší Sd 0,008 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Omyvatelnost:	třída 3 (UNI EN ISO 11998:2003)
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE: třída A/l ; VOC: 40 g/l (max); limit I (od 1.1.2007): 300 g/l, limit II (od 1.1.2010): 200 g/l	
Barva:	odstíny dle vzorkovnice
Balení:	1 l, 4 l

KONTAKT:

## Toxikologické údaje

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje těkavá organická rozpouštědla, aromatické uhlovodíky nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Doporučená je běžná opatrnost pro manipulaci s vodou ředitelnými barvami. Pro skladování, manipulaci a transport výrobku není zapotřebí žádných speciálních opatření. Nádoby, zbytky, eventuálně rozlitý materiál by měl být vycištěn pomocí inertních absorpčních materiálů jako je písek, zemina atd. Dále postupujte dle místních a národních platných předpisů. Převážka musí být prováděna dle mezinárodních dohod.

Firma Oikos s.r.l. garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.

[www.oikos.cz](http://www.oikos.cz)

[www.oikos.sk](http://www.oikos.sk)

**OIKOS**