



## VŠEOBECNÝ POPIS:

Priemyselne vyrábaný disperzný biely matný základný náter s obsahom kremičitého plniva, pigmentov a zušľachťujúcich prísad, vhodný k okamžitému použitiu.

## NÁVOD NA POUŽITIE:

### Použitie výrobku:

**REVCO SILICAT PRIMER** ometkový základ sa používa ako základý náter pod silikátové ometky na minerálnych povrchoch.

### Podklad:

Podklad musí byť suchý, nosný, čistý, bez mastnoty, výkvetov solí, prachu a biotického napadnutia. Armovacia vrstva, ometky a stierky musia byť dostatočne vyzreté. Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti ometky, nesúdržné zvyšky starých náterov a poškodené miesta vyspraviť. Vysprávky treba nechať úplne vyzrieť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha. Povrch musí byť dostatočne pevný, hladný alebo gletovaný a rovnomerne nasiakavý.

### Príprava:

Aplikáciu previesť 24 hodín pred nanášaním ometky. Dbať na rovnomerné nanesenie ometkového základu.

### Aplikácia:

Náradie: Valčekom, štetcom alebo striekacou pištoľou.

## VŠEOBECNÉ POKYNY:

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu schnutia materiálu. Počas doby spracovania a schnutia materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, priedvanu a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď čistou vodou.

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Spotreba:** 0,1–0,3 kg/m<sup>2</sup> Výdatnosť sa môže meniť v závislosti od spôsobu nanášania, nasiakavosti, štruktúry a charakteru podkladu.

**Riedenie:** nie je potrebné

**Tónovanie:** do vybraných odtieňov vzorkovnice **REVCO**.

**Náradie:** Bavlnený valček, štetec, striekacia pištoľ.

**Teplota:** Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas doby spracovania a schnutia nižšia ako +8 °C a vyššia ako +30 °C!

Upozornenie: Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia, hmly a silného vetra!

**Čistenie:** Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach vodou.

**Doba schnutia:** 3 hodiny pri +20 °C a 42 % relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.

**Pretieranie:** Po 24 hodinách.

**Objemová hmotnosť:** 1,60 kg/l

**Obsah pevných častíc:** 65 %

**Skladovanie:** 1 rok - v originálnych dobre uzavretých obaloch. Chrániť pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.

**Balenie:** plastové vedro 15 kg

**Bezpečnosť, ekológia, likvidácia:** Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke [www.revco.sk](http://www.revco.sk) alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.

### Pred spracovaním si dôkladne preštudujte technické informácie!

Tento technický list bol vypracovaný na základe doterajších vedomostí a skúseností firmy **REVCO**. Naše ústne a písomné odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi vychádzajú z týchto skúseností, podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasných vedeckých poznatkov. Sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky.

Tento technický list predpokladá, že výrobok bude používať odborný personál. Aplikátor je povinný dodržiavať všetky platné normy, smernice a remeselné zásady. Tiež ho nezbavuje povinnosti, aby sám a na vlastnú zodpovednosť previedol skúšku vhodnosti aplikácie a výdatnosti materiálu pre zamýšľané použitie. Po začatí nanášania neakceptujeme žiadne reklamácie na odtieň.

**Vydanie:** marec 2015

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania.