

RAFFAELLO DECOR STUCCO je dekorace výjimečného vzhledu a charakteru. Vytváří efekty mramorových povrchů v mnoha variantách: v matném, polomatném, vysoce zaleštěném nebo přírodním vzhledu.

RAFFAELLO je přírodní vápenný materiál, který vytváří dokonalou podobu benátských štuků s hloubkou mramorové struktury. Vytváří vysoce odolný a snadno udržovatelný povrch, zaručující nejvyšší životnost. Při vhodné ochraně lze tento prestižní dekorativní materiál používat na vysoce zátěžových stěnách.

Krása benátského štuku nachází dokonalé vyznění v prostorách klasického stylu.

V moderních interiérech umožňuje dosáhnout jedinečných rafinovaných efektů.

- jedinečný vzhled benátských štuků
- vysoce odolný a omyvatelný povrch
- přírodní, paropropustný

NOVĚ 196 ODSÍNŮ

Raffaello
DECOR STUCCO

**Prestižní krása
benátského štuku**



OIKOS

Charakteristika

RAFFAELLO DECOR STUCCO firmy Oikos je vysoce dekorativní interiérový materiál, který obnovuje slavnou tradici "benátských štuků" - efektů mramorového povrchu. Umožňuje vytvářet prestižní dekorace v různých variantách mramorového vzhledu. Díky složení na bázi vápenné mazaniny zajišťuje paropropustnost povrchu a pomáhá přirozenému "dýchání" stěny a tak zabraňuje tvorbě plísní a bakterií. Je vysoce omyvatelný a odolný proti znečištění. Výrobek je bez zápachu, nehořlavý a šetrný k lidem a životnímu prostředí.

Použití

Dekorace pro interiérové stěny a povrchy

Příprava podkladu

Očistíme povrch, který má být dekorován, odstraníme nesoudržné části a zpenetrujeme nátěrem IL PRIMER firmy Oikos. Tak zajistíme sjednocení savosti podkladu a dokonalou přilnavost materiálu k povrchu.

Aplikační metoda

Pro dosažení perfektní konečné povrchové úpravy aplikujeme výrobek ve třech vrstvách pomocí nerezových hladítek firmy Oikos.

První vrstva: materiál RAFFAELLO DECOR STUCCO nanese v souvislé vrstvě velkým nerezovým hladítkem a necháme zaschnout min. 6 - 8 hodin (dle síly vrstvy i více).

Druhá vrstva: nanese druhou vrstvu systémem "nanese a setří" nerezovým hladítkem tak, abychom vytvořili hladký, ale matný povrch. Necháme zaschnout 6 - 8 hodin.

Třetí vrstva: nanese jemnou vrstvu výrobku, překrýváme stopy po hladítku a zároveň pokračujeme ve vyhlazování povrchu hranou hladítka. V závislosti na intenzitě s kterou povrch leštíme a podle použitého nářadí vytváříme finální efekt.

Dokončení

Pro vytvoření vysokého lesku aplikujte po minimálně 8 hodinách vosk CERA PER STUCCO. Pokud potřebujete především zajistit vysokou voděodolnost a omyvatelnost povrchu, aplikujte po 4 - 5 dnech vosk PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO.

Technické údaje pro aplikaci

Ředění:	připraveno k použití
Vydatnost:	1,1 - 1,7 m ² /kg
Aplikační nářadí:	nerezová hladítka firmy Oikos
Penetrace:	IL PRIMER firmy Oikos
Ochranný nátěr:	PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO, CERA PER STUCCO firmy Oikos
Aplikační teplota:	+5°C - +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80%)
Doba schnutí na dotek:	1 hodina (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)
Doba schnutí kompletní:	20 - 25 dnů (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)
Čištění nářadí:	vodou

Technické údaje výrobku

Složení:	vápenná mazanina, přírodní aditiva, barevné zeminy a anorganické pigmenty na bázi oxidu železa
Specifická hmotnost:	1,5 kg/l +/- 3%
PH:	12 - 13
Viskozita:	60.000 - 80.000 CPS Brookfield (RVT 20 ot/min. při 25°C)
Teplota skladování:	+2°C ÷ +36°C. Chraňte před mrazem.
Reakce na oheň:	negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodouředitelný materiál o síle vrstvy nižší než 0,6mm.
Paropropustnost Sd:	0,05 m (max povolený limit 2 m, DIN 52 615)
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE:	třída A/I; VOC: 8 g/l (max); limit I (od 1.1.2007): 300 g/l, limit II (od 1.1.2010): 200 g/l
Barva:	odstíny dle vzorkovnice Raffaello Decor Stucco
Balení:	1 kg, 5 kg, 20 kg

Upozornění: Vyvarujte se delšího kontaktu s pokožkou. V případě nutnosti omyjte kůži vodou s mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Vyvarujte se kontaktu s očima, v případě zasažení očí vypláchněte vodou s cukrem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

KONTAKT:

Toxikologické údaje: Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aroma nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Podrobné informace v bezpečnostním listu. Výrobek nese označení Xi R41 dráždivý. Doporučená je běžná opatrnost pro manipulaci s vodou ředitelnými barvami. Pro skladování, manipulaci a transport výrobku není zapotřebí žádných speciálních opatření. Nádoby, zbytky, eventuálně rozlitý materiál by měl být vyčištěn pomocí inertních absorpčních materiálů jako je písek, zemina atd. Dále postupuje dle místních a národních platných předpisů. Převážení musí být prováděna dle mezinárodních dohod.

Firma Oikos s.r.l. garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenes žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.