



**RAFFAELLO MADREPERLATO** je vysoce dekorativní materiál, který vytváří jedinečné perleřové efekty na benátském štku. Tyto proměnlivé perleřové efekty vytvářejí nenapodobitelný pocit dokonalosti v moderním pojetí klasického materiálu. Umožňuje vytvářet nespočet barevných variant. Lze jej použít pro mnoho výrobků Oikos na vápenné bázi, jako je Raffaello Decor Stucco, Coccio Design, Coccio Antico nebo Marmorino Naturale.

**RAFFAELLO MADREPERLATO** je přírodní vápenný materiál šetrný k životnímu prostředí a lidem.

- perleřový efekt
- odolný, omyvatelný
- paropropustný, ekologický



**Raffaello**  
MADREPERLATO

Exkluzivní perleřový  
efekt benátského štku

**OIKOS**

**Charakteristika**

RAFFAELLO MADREPERLATO firmy Oikos je speciální konečná povrchová úprava s perleťovým efektem. Aplikuje se na RAFFAELLO DECOR STUCCO. Svým složením na bázi vápenné mazaniny zaručuje výrobek maximální paropropustnost povrchu a napomáhá přirozenému "dýchání" stěny a tak zabraňuje tvorbě plísní a bakterií. Je bez zápachu, nehořlavý a šetrný k lidem a životnímu prostředí.

**Použití**

Dekorace interiérových stěn a vybavení, povrchů z laminátu, PVC, kovu a dřeva.

**Příprava podkladu**

Očistěte povrch, který má být dekorován, odstraňte odlupující se nesoudržné části materiálu a naneste penetraci IL PRIMER firmy Oikos, abyste zajistili perfektní přilnavost materiálu k povrchu.

**Aplikační metoda**

Pro vytvoření perfektní konečné povrchové úpravy, naneste materiály ve třech vrstvách pomocí nerezového hladítka firmy Oikos.

**První a druhá vrstva:** aplikujte materiál RAFFAELLO DECOR STUCCO v odstínu dle vzorkovnice nerezovým hladítkem po celém povrchu tak, abyste dosáhli hladkého, matného povrchu. Počkejte 6 - 8 hodin mezi jednotlivými vrstvami, aby byly zcela suché.

**Finální vrstva:** pokračujte aplikací materiálu RAFFAELLO MADREPERLATO firmy Oikos v odstínu dle vzorkovnice a aplikujte systémem "nanas a setří" nepravidelně malé plošky po celé dekorované ploše, čímž dosáhnete nepravidelného vzoru. Po několika minutách naneste velkým nebo středním nerezovým hladítkem velmi tenkou vrstvu materiálu po celé dekorované ploše a uhlazením a leštěním docílíte perleťového, lesklého efektu, který závisí na intenzitě zaleštění.

**Dokončení / ochrana**

Pro vytvoření vysokého lesku aplikujte po minimálně 8 hodinách vosk CERA PER STUCCO. Pokud potřebujete především zajistit vysokou voděodolnost a omyvatelnost povrchu, aplikujte po 4 - 5 dnech vosk PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO.

**Technické údaje pro aplikaci**

Ředění:	připraveno k použití
Vydatnost:	10 m <sup>2</sup> /kg
Aplikační nářadí:	nerezová hladítka firmy Oikos
Penetrace:	IL PRIMER firmy Oikos
Podkladní nátěr:	RAFFAELLO DECOR STUCCO firmy Oikos
Ochranný nátěr:	PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO, CERA PER STUCCO firmy Oikos
Aplikační teplota:	+5°C ÷ +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80%)
Doba schnutí na dotek:	1 hodina (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)
Doba schnutí kompletní:	20 - 25 dnů (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)
Čištění nářadí:	vodou

**Technické údaje výrobku**

Složení:	vápenná mazanina, přírodní aditiva, perleťové přísady, barevné zeminy a anorganické pigmenty na bázi oxidu železa
Specifická hmotnost:	1,2 kg/l +/- 3%
pH:	12 - 13
Viskozita:	30.000 - 60.000 CPS Brookfield (RVT 20 ot/min. při 25°C)
Teplota skladování:	+2°C ÷ +36°C. Chraňte před mrazem
Reakce na oheň:	negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodouředitelný materiál o síle vrstvy nižší než 0,6mm.

Paropropustnost Sd:	0,06 m (max povolený limit 2 m, DIN 52 615)
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE:	třída A/I; VOC: 58 g/l (max); limit I (od 1.1.2007): 300 g/l, limit II (od 1.1.2010): 200 g/l
Barva:	odstíny dle vzorkovnice Raffaello Madreperlato
Balení:	1 kg, 5 kg, 20 kg

**Upozornění:** Vyvarujte se delšího kontaktu s pokožkou. V případě nutnosti omyjte kůži vodou s mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Vyvarujte se kontaktu s očima, v případě zasažení očí vypláchněte vodou s cukrem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

KONTAKT:

**Toxikologické údaje:** Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aroma nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Podrobné informace v bezpečnostním listu. Výrobek nese označení Xi R41 dráždivý. Doporučená je běžná opatrnost pro manipulaci s vodou ředitelnými barvami. Pro skladování, manipulaci a transport výrobku není zapotřebí žádných speciálních opatření. Nádoby, zbytky, eventuálně rozlity materiál by měl být vyčištěn pomocí inertních absorpčních materiálů jako je písek, zemina atd. Dále postupuje dle místních a národních platných předpisů. Přeprava musí být prováděna dle mezinárodních dohod.

Firma Oikos s.r.l. garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenes žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.